

Mischtabelle Epoxidharz 300 mit Härter 3040

(Verhältnis nach Gewicht 100:55, alle Mengen in g)

Epoxidharz 300	Härter 3040	Summe
5	2,75	7,75
10	5,5	15,5
15	8,25	23,25
20	11	31
25	13,75	38,75
30	16,5	46,5
35	19,25	54,25
40	22	62
45	24,75	69,75
50	27,5	77,5
55	30,25	85,25
60	33	93
65	35,75	100,75
70	38,5	108,5
75	41,25	116,25
80	44	124
85	46,75	131,75
90	49,5	139,5
95	52,25	147,25
100	55	155
150	82,5	232,5
200	110	310
250	137,5	387,5
500	275	775